

## FCMID 数据表

## PA66 +PA6 牌号:FCMID ASS/4 BLACK9904

FCMID ASS/4 BK9904,是一种热稳定级,冲击改良的PA66 + PA6,注塑成型,黑色

## 主要性能

特征	热稳定级、高冲击、优良的流动性能断裂高伸长率整体较链适合良好的表面光洁度
聚合物类型	PA66 (聚酰胺66)
加工技术	注塑成型
认证	RoHS REACH

## 产品标识

ISO 1043 abbreviation	PA66
ISO 16396 designation	FCMID ASS/4 BK9904

	条件	标准	单位	数值
物理性能				
密度		ISO1183	g/cm <sup>3</sup>	1.13
吸水率	23°C/50% r.h.	ISO 62	%	2.50
成型收缩率, 平行		ISO294-4 (2mm)	%	1.25
成型收缩率, 垂直		ISO294-4 (2mm)	%	1.65

## 机械性能

				dam / cond.*
拉伸模量	1.0 mm/min	ISO527	MPa	3000/1200
拉伸强度	50 mm/min	ISO527	MPa	70/35
断裂伸长率	50 mm/min	ISO527	%	11/*
屈服强度	50 mm/min	ISO527	MPa	65/35
屈服伸长率	50 mm/min	ISO527	%	7.5/21
Charpy 冲击强度, +23°C	+23°C	ISO179	kJ/m <sup>2</sup>	N.Break
Charpy 缺口冲击强度, +23°C	+23°C	ISO179	kJ/m <sup>2</sup>	6.5/*

	条件	标准	单位	数值
<b>热性能</b>				
熔融温度, 10 °C/min	DSC	ISO11357	°C	260
热变形温度, 1.8MPa HDT		ISO75	°C	65
<b>电性能</b>				
相对漏电追踪指数	CTI	IEC60112	V	600
<b>燃烧性</b>				
燃烧率, FMVSS, 厚度0.75 mm		UL94		HB
燃烧率, FMVSS, 厚度1.5 mm		UL94		HB
燃烧率, FMVSS, 厚度3 mm		UL94		HB

如果没有不同的规定, 在23° C试运行, DAM state (dry as 模塑)。

\*:根据ISO 1110条件

#### 加工条件

干燥温度/ 时间	100°C /4 h
推荐融化温度	250 - 280°C
推荐模具温度	80 - 100°C

这些参数是典型的产品, 但应与使用的机械类型和成型部件的类型有关。

#### 免责声明

本档中提供的信息与我们在其出版日期的技术知识相对应, 而不是构成规范。本信息可能会根据我们的决定进行修改。丰汇无法预测所有的情况这一信息和我们的产品的其他制造商结合我们的产品可能会被使用。丰汇不承担任何责任应用该信息获得的结果或我们产品的安全性和适用性单独或结合其他产品。我们建议用户自行进行测试, 以确定每种产品或产品组合的安全性和适用性为了他们自己的目的。除非另有书面约定, 丰汇销售产品不提供保修。买方和用户承担一切处理和使用我们的产品, 无论是单独使用或结合使用, 产生的损失或损害的责任和责任其他产品。除非特别注明, 否则所提及的等级不适用于医药/医疗领域部门。